

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

TRICOL PRO 2K PU PT

Двухкомпонентный полиуретановый клей с усиленным и эластичным клеевым швом для паркета для внутренних и наружных работ

Применяется для приклеивания различных видов паркета и любых напольных покрытий на основе дерева, рулонных резиновых покрытий, ПВХ и резиновой плитки на бетонные и различные деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB).



TRICOL PRO 2K PU PT

Технические характеристики:

Соотношение смеси по массе	A/B = 8/1
Плотность смеси	1,6 г/см ³
Вязкость, Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель №64, при +21±2 °С	15000 - 25000 мПас*сек
Время жизни в массе при +20 °С (навеска 120 г)	90 минут
Рекомендуемая рабочая температура нанесения клея	от +15 до +30 °С
Время открытой выдержки в тонком слое	120 минут
Время технологического прохода	24 часа
Относительная влажность основания	дерево: 8-12%; бетон: 2,5%
Прочность при сдвиге (дуб-дуб) по ISO 17178	10 МПа (норма 3,0 Н/мм ²)
Морозостойкость	до -30 °С

Состав: полиуретановый полимер, наполнители и функциональные добавки.

Способ нанесения: полипропиленовым или металлическим зубчатым шпателем.

Расход: 600-1200 г/м² в зависимости от вида основания и размера доски.

Упаковка: компонент А: ведро 8,0 кг; компонент В: бутылка 1,0 кг.

По согласованию с потребителем возможна другая фасовка.

Срок годности: 12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +15 до +25 °С.

Меры предосторожности:

- Компонент «А» клея не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека.
- При работе со смесью компонентов клея (А+В) следует соблюдать осторожность: беречь глаза, органы дыхания и кожу: проветривать помещение. использовать защитные средства для рук и глаз. При попадании на кожу или глаза обильно промыть водой.
- Смесь компонентов клея не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.

Применение:

- Очистить поверхность от пыли, грязи и жировых загрязнений.
- Для улучшения адгезии рекомендуем предварительно нанести на основание полиуретановый грунт-прайнер TRICOL PRIMER.
- Добавить в банку с компонентом «А» содержимое банки с компонентом «В» и тщательно перемешать в течении 3 минут, тихоходной мешалкой.
- Время нанесения клея 60-90 минут от начала замешивания.
- Нанести клей на основание и разровнять зубчатым шпателем, равномерно распределив его по поверхности.
- Уложить на невысохший клей паркетные элементы или иное напольное покрытие.
- При укладке резиновых, текстильных, нетканых, ПВХ и иных покрытий склеивание можно выполнять односторонним нанесением клея на основание с последующей притиркой или притиркой через 2-3 часа после приклеивания.
- Выдержать 24 часа до полного отверждения.
- Рабочие инструменты очистить ацетоном.

Примечание: открытое время клея, динамическая вязкость и время отверждения до технологической прочности (время прессования) зависят от рабочей температуры: повышение температуры способствует снижению вязкости и сокращению открытого времени и времени прессования, и, наоборот, понижение температуры приводит к росту вязкости, открытого времени и времени отверждения.

Продукция сертифицирована.