



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

COMFORT K1

1К полиуретано-акриловый лак на водной основе для паркетного пола.

ОПИСАНИЕ:

1К полиуретано-акриловый лак на водной основе для покрытия деревянных полов с нормальной и средней износостойчивости. COMFORT K1 имеет хорошую укрывистость, стойкость на истирание и царапины, хорошая химическая устойчивость. COMFORT K1 защищает и сохраняет деревянные и паркетные полы, рекомендуется для покрытия новых полов, а также для восстановления и реставрации лакового покрытия. Совместим с COMFORT PRIME 1K и COMFORT K2. Продукт свободен от NMP, произведён в соответствии с европейской директивой 2004/42/CE об ограничении воздействия вредных веществ, содержащихся в продукте (VOC): максимально 25 гр./л при лимите 140 гр./л. Для внутреннего использования. Может быть использован на теплых полах с водяным отоплением. Степень глянца: матовый (15), полуматовый (45).

- Хорошая устойчивость к царапинам и износу
- Хорошая устойчивость к бытовой химии
- Отличная растекаемость
- Хорошая заполняемость
- Хорошая прочность
- Легкое нанесение валиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	прозрачная жидкость
Химический состав:	полиуретановые и акриловые смолы
Плотность:	1 гр./см ³
Разбавление:	не требует, готов к использованию
Нанесение:	валиком
Средний расход:	один слой 100 гр./м ²
Образование плёнки:	около 30 минут (зависит от толщины слоя)
На отлип:	около 60 минут (зависит от толщины слоя)
Нанесение последующего слоя (без шлифовки):	около 180 мин (зависит от толщины слоя)
Время для шлифовки:	приблизительно 6 - 12 часов (зависит от толщины слоя)
Полное высыхание:	7 дней
Очищающее средство:	чистая вода
Хранение:	12 месяцев в не открытой упаковке.
Температура хранения:	между +5°C и +25°C
Упаковка:	5 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Начните шлифование грубой шлиф бумагой (зерно 36, 40, потом зерно 60). Влажность деревянного пола должна составлять 9±2 %. После завершения первичной (грубой шлифовки) нанесите шпаклёвку для деревянных полов или шпаклёвочную жидкость, смешанную с пылью для заполнения небольших щелей, трещин, а также порозаполнения (ECOSTUC PLUS, RASOSTUC). После высыхания продолжите финишную шлифовку с помощью барабанной машины бумагой с зерном 80, а потом 100. Для достижения более высокого качества дополнительно нужно произвести шлифовку плоскошлифовальной машиной с зерном 120. После чего нанесите один слой **COMFORT PRIME 1K**. COMFORT

PRIME 1K не нужно шлифовать, лак нужно нанести на огрунтованную поверхность в течение 24 часов, после слоя праймера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ: Лак должен пройти температурную акклиматизацию в помещении. Хорошо взболтайте канистру перед использованием. Нанесите достаточный слой с помощью валика для водных лаков. После 6-12 часов сделайте промежуточную шлифовку шлиф бумагой зерном 180 – 220 и затем нанесите 2 слоя. В течение 7 дней после полного покрытия нельзя покрывать чем-либо полы, а также проводить мытьё или уборку.

Уход за деревянными полами – очень важный элемент для длительной эксплуатации покрытия.

Схема лакового покрытия в **2 слоя** в сочетании с грунтом COMFORT PRIMER 1K

1. Шлифовка
2. Нанесение 1 слоя COMFORT PRIME K1
3. Нанесение 1 слоя лака COMFORT K1
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 2 слоя лака COMFORT K1

Схема лакового покрытия в **3 слоя** без использования грунта COMFORT PRIMER 1K

1. Шлифовка
2. Нанесение 1 слоя лака COMFORT K1
3. Нанесение 2 слоя лака COMFORT K1
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 3 слоя лака COMFORT K1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Рекомендации даны согласно DIN 18356 “ Работа по установке деревянных полов и штучного паркета” Условия работы: температура + 20° C и 50% относительной влажности воздуха. Не наносите **COMFORT K2** при температуре воздуха ниже +10°С и влажности выше 65%. Для нестандартных видов древесины (например, экзотические породы) консультируйтесь у нашего представителя в вашем регионе. При низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В случае неблагоприятных условиях и низкой вязкости продукта при температуре выше +25°С, время высыхания можно продлить путём разбавления 3-5% воды. Открытые канистры должны быть использованы как можно быстрее. **COMFORT K1** должен высохнуть для промежуточной шлифовки. После 24 часов по полу можно ходить (лёгкая пешая нагрузка). Не покрывайте коврами или подвергать очистки в течение 7-10 дней после окончания работ. Регулярное использование средства по уходу увеличивает срок службы лакового покрытия. Для дополнительной информации отправьте информацию на электронную почту sale@lechnerspa.ru

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед осуществлением любой работы убедитесь, что Вы снабжены соответствующими Техническими спецификациями Безопасности и ознакомились с данным техническим листом. Обеспечьте хорошую вентиляцию в течение производства работ и высыхания. Во время применения используют защитный крем или защитные перчатки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.