



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

COMFORT PRIMER K1

1K акриловый водный грунт для паркетного пола с высоким сухим остатком

ОПИСАНИЕ:

Акриловый однокомпонентный грунт на водной основе с высокими эластичными свойствами и великолепной укрывистостью для покрытия традиционного штучного паркета и деревянных полов. **COMFORT PRIMER 1K** не требует обязательной шлифовки. Совместим с **COMFORT K1** и **COMFORT K2**. Продукт свободен от NMP, произведён в соответствии с европейской директивой 2004/42/CE об ограничении воздействия вредных веществ, содержащихся в продукте (VOC). Для внутреннего использования. Может быть использован на теплых полах с водяным отоплением.

- Готов к использованию
- Уменьшает эффект бокового склеивания
- Не требует шлифовки
- Быстрое высыхание
- Хорошая заполняет поры
- Легкое нанесение валиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	прозрачная жидкость
Химический состав:	акриловые смолы
Плотность:	1 гр./см ³
Разбавление:	не требует, готов к использованию
Нанесение:	валиком
Средний расход:	один слой 100 -120 гр./м ²
Образование плёнки:	около 30 минут (зависит от толщины слоя)
На отлип:	около 60 минут (зависит от толщины слоя)
Нанесение лака (без шлифовки):	около 2-4 часа (зависит от толщины слоя)
Время для шлифовки:	приблизительно 6 - 12 часов (зависит от толщины слоя)
Полное высыхание:	2-3 дня
Очищающее средство:	чистая вода
Хранение:	12 месяцев в не открытой упаковке.
Температура хранения:	между +5°C и +25°C
Упаковка:	5 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Начните шлифование грубой шлиф бумагой (зерно 36, 40, потом зерно 60). Влажность деревянного пола должна составлять 9±2 %. После завершения первичной (грубой шлифовки) нанесите шпаклёвку для деревянных полов или шпаклёвочную жидкость, смешанную с пылью для заполнения небольших щелей, трещин, а также порозаполнения (ECOSTUC PLUS, RASOSTUC). После высыхания продолжите финишную шлифовку с помощью барабанной машины бумагой с зерном 80, а потом 100. Для достижения более высокого качества дополнительно нужно произвести шлифовку плоскошлифовальной машиной с зерном 120. После чего нанесите один слой **COMFORT PRIME 1K**. **COMFORT PRIME 1K** не нужно шлифовать, лак нужно нанести на огрунтованную поверхность в течение 24 часов, после слоя праймера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ: Грунт должен пройти температурную акклиматизацию в помещении. Хорошо взболтайте канистру перед использованием. Нанесите достаточный слой с помощью валика для водных лаков. При недостаточном слое грунта возможно проявлении пятен после нанесения слоя лака. Высыхание происходит в течение 2-4 часов, не требует промежуточной шлифовки. Нанесите лак на высохшую, огрунтованную поверхность в течение 24 часов. После использования инструмент необходимо помыть водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Рекомендации даны согласно DIN 18356 “ Работа по установке деревянных полов и штучного паркета” Условия работы: температура + 20° С и 50% относительной влажности воздуха. Не наносите **COMFORT PRIMER K1** при температуре воздуха ниже +10°С и влажности выше 65%. Для нестандартных видов древесины (например, экзотические породы) консультируйтесь у нашего представителя в вашем регионе. При низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В случае неблагоприятных условиях и низкой вязкости продукта при температуре выше +25°С, время высыхания можно продлить путём разбавления 3-5% воды. Для дополнительной информации отправьте информацию на электронную почту sale@lechnerspa.ru

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед осуществлением любой работы убедитесь, что Вы снабжены соответствующими Техническими спецификациями Безопасности и ознакомились с данным техническим листом. Обеспечьте хорошую вентиляцию в течение производства работ и высыхания. Во время применения используют защитный крем или защитные перчатки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.