

PURETOP®

PRIMER ECO

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (БЕЗ ЗАПАХА)



Однокомпонентная грунтовка **PURETOP™ PRIMER ECO** с улучшенной формулой.

- улучшает адгезию перед применением клеев;
- увеличивает поверхностную прочность цементной, бетонной стяжки;
- связывает остаточную пыль на поверхности ;
- уменьшает проникновение влаги из основания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- гипоаллергенный состав ;

ООО «ТЕПЛО ЛЮКС»
ИНН: 7734639308 / КПП: 773401001
123154. Москва. Бульвар Генерала Карбышева дом 8, строение 4, комната 3.
Телефон: 8 (495) 155-05-01

- без запаха;
- эффективное сопротивление механическим нагрузкам;
- применяется в системах «теплый пол»;
- низкое воздействие на окружающую среду;
- низкое содержание летучих органических соединений (VOC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | |
|---|---------------------------------------|
| Внешний вид | прозрачная жидкость коричневого цвета |
| Динамическая вязкость, мПа*сек, при температуре +20°C | 60 – 200 |
| Содержание сухих веществ, % не менее | 50 |
| Упаковка | железная канистра (4,5 кг) |

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть однородной, сухой, чистой, обеспыленной, без следов жиров, масел, краски и прочих загрязнений.

Стяжку необходимо обработать мозаично-шлифовальной машиной, очистить от непрочных наслоений и обеспылить промышленным пылесосом.

Качественно огрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность.

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- оптимальная температура переработки +10°C - +25°C;
- влажность воздуха не более 65%;
- не рекомендуется нанесение грунтовки при температуре окружающего воздуха и температуры основания ниже +10°C;
- время полного высыхания (при +20°C) – 24 часа.

РАСХОД ГРУНТОВКИ

Для впитывающих поверхностей - 150 – 200 гр./м2. на один слой

Для невпитывающих поверхностей - 100 - 125 гр./м2

При неравномерном впитывании , слабом основании, а также для замедления подъема остаточной влаги рекомендуется наносить грунтовку в 2-3 слоя с общим расходом 400- 500 гр./м2

Перерыв между слоями должен составлять 2-6 часов, но не более 24 часов (при температуре окружающей среды +20°С)

Грунтовку наносят валиком, кистью или аппаратом безвоздушного напыления.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Грунтовку хранить в герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +10°С до +25°С в условиях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Транспортировка любым транспортом.

Перед применением грунтовку выдержать в сухом и теплом помещении до набора оптимальной температуры.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре поставщика.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с грунтовкой необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты - защитными очками и резиновыми перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза и на открытые участки кожи промыть их обильным количеством воды обратиться за медицинской помощью.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.

ООО ТеплоЛюкс не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.

ООО «ТЕПЛО ЛЮКС»
ИНН: 7734639308 / КПП: 773401001
123154. Москва. Бульвар Генерала Карбышева дом 8, строение 4, комната 3.
Телефон: 8 (495) 155-05-01